

# Rust-Veto\* 377S

## Anticorrosivo desplazante de agua para almacenamiento medio

### DESCRIPCION

Rust-Veto 377S es un anticorrosivo hidrofugante basado en disolventes volátiles que al evaporarse deja una película grasa de gran poder anticorrosivo.

### CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS

ENSAYO	VALOR TIPICO	METODICA ENSAYO
Aspecto	Líquido Lig turbio	HI-101
Color	Marrón	HI-102
Densidad 15°C	0,815 g/cm <sup>3</sup>	ASTM D-1298
Viscosidad 40°C	1.8 cSt	ASTM D-445
Punto Inflamación	> 45°C	ASTM D-92
Residuo Seco	24 %	HI-730
Tipo de película	Oleosa, grasa	

HI = Test desarrollado por Houghton Ibérica

### APLICACIONES

Como anticorrosivo hidrofugante de uso general, donde sea necesario un desplazamiento del agua de la superficie metálica al mismo tiempo que una elevada protección antioxidante.

Protección final o entre operaciones de todo tipo de operaciones

Protección posterior al fosfatado, bruñido y pavonado

La suave película que deja sobre las piezas tratadas, les confiere una cierta lubricación que al ser compatible con aceites lubricantes y grasas evita un desengrase de las piezas antes de su uso

### PROPIEDADES Y VENTAJAS

Rust-Veto 377S proporciona una protección en interior de hasta 18 meses y de 9 meses en exterior bajo cubierto. Estas duraciones son a título indicativo, pues dependen de las condiciones exactas de almacenamiento (Humedad, temperatura, ambiente, etc.)

### MODO DE EMPLEO

Rust-Veto 377S puede aplicarse por brocha, spray o inmersión. Si se aplica por este método, se recomienda la utilización de un depósito con fondo inclinado que permita eliminar el agua desplazada. El depósito debería disponer de tapadera para evitar al máximo la evaporación del disolvente. Las piezas no deben introducirse mientras estén calientes.

### SUMINISTRO

Rust-Veto 377S se suministra habitualmente en bidones de 50 l, 200 l. y 160 Kg. y contenedores de 1.000 litros

\* Con licencia de HOUGHTON INTERNATIONAL INC.

Nº edición: 2

Fecha revisión: 01/11-R.C.

La información contenida en esta Noticia Técnica es, en lo que respecta a nuestros conocimientos, correcta. Dado que el uso final del producto está fuera de nuestra supervisión, no nos hacemos responsables de su empleo indebido. Los valores aquí presentes son datos promedios y cualquier diferencia es debida al margen de especificación propio del proceso de fabricación.

### HOUGHTON IBERICA, S.A.

P.I. Can Salvatella - Avda. Arraona, 73-79  
08210 Barberà del Vallès BARCELONA  
Tel. +34 93 718 85 00  
Fax +34 93 718 93 00  
info@houghton-ib.com



**HOUGHTON™**

Fluid Partnerships Making a World of Difference