BUILDING TRUST

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® Primer-204 N

Imprimación pigmentada en base solvente para substratos metálicos

DATOS TÍPICOS DEL PRODUCTO (PARA VALORES ADICIONALES, CONSULTE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD)

Base química		Solución de poliuretano en base solvente
Color (CQP001-1)		Amarillo
Contenido de sólidos		36 %
Temperatura de aplicación		5 - 40 °C
Método de aplicación		Pincel, fieltro o espuma
Poder cubriente	dependiendo de la porosidad del substrato	50 ml/m^2
Tiempo de aireación	mínimo máximo	30 minutos [A/B] 24 horas [A/B]
Vida útil (CQP016-1)		9 months [C]

CQP = Procedimiento de Calidad Corporativo
[B] para una aplicación específica, la temperatura y el tiempo de secado pueden ser diferentes
[A] 23 °C / 50 % h. r.
[C] almacenado en un contenedor sellado en la posición superior derecha en un lugar seco a ≤ 25 ° C

DESCRIPCIÓN

Sika® Primer-204 N es un imprimador amarillo a base de solvente, que reacciona con la humedad y forma una capa delgada. Esta capa actúa como un enlace entre substratos y adhesivos.
Sika® Primer-204 N está formulado específicamente para el tratamiento de caras de unión antes de la aplicación de los poliuretanos de 1 componente de Sika. Esta imprimación puede proporcionar una excelente adhesión sin un paso de activación previo en ciertos substratos.

AREAS DE APLICACIÓN

Sika® Primer-204 N se utiliza para mejorar la adherencia en metales como el acero, acero inoxidable, acero galvanizado, aluminio y aluminio anodizado.
Sika® Primer-204 N no es adecuado como pintura anticorrosiva.
Este producto es adecuado solo para usuarios profesionales con experiencia. Deben realizarse pruebas con substratos y condiciones reales para garantizar la adherencia y la compatibilidad del material.

METODO DE APLICACIÓN

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de grasa, aceite, polvo y contaminantes. La adherencia sobre los substratos se puede mejorar agregando y / o combinando procesos de tratamiento previo, como rascar, limpiar y activar antes de la aplicación de la imprimación.

Aplicación

Agite bien el Sika® Primer-204 N hasta que la bola en el interior sea ruidosa libremente. Continúe agitando durante un minuto más y aplique una capa delgada pero que cubra con un pincel, fieltro o aplicador de espuma.
La aplicación ideal y la temperatura de la superficie son entre 15 ° C y 25 ° C.
Sika® Primer-204 N debe aplicarse una sola vez. Se debe tener cuidado para garantizar que esta aplicación única proporcione una cobertura adecuadamente densa. El consumo y el método de aplicación dependen de la naturaleza específica de los substratos. Selle herméticamente el envase inmediatamente después de cada uso.

NOTA IMPORTANTE

Sika® Primer-204 N es un sistema reactivo a la humedad. Para mantener la calidad del producto, es importante volver a cerrar el recipiente con el tapón interior de plástico inmediatamente después de su uso. Una vez completada la operación de pretratamiento de la superficie, se debe atornillar la tapa.

Desechar el producto aprox. Un mes después de la apertura si se usa con frecuencia o después de dos meses en caso de uso infrecuente.

Si se observa gelificación, separación o un aumento significativo de la viscosidad, deseche la imprimación inmediatamente. Nunca diluya ni mezcle este producto con ninguna otra sustancia.

INFORMACION ADICIONAL

La información aquí contenida se ofrece solo como guía general. Puede solicitar asesoramiento sobre aplicaciones específicas al Departamento Técnico de Sika Industry.

Las instrucciones de trabajo emitidas para una aplicación definida pueden especificar aún más los datos técnicos contenidos en esta Hoja de datos del producto.

Se pueden proveer copias de las siguientes publicaciones:

- Hojas de datos de seguridad

PRESENTACION

Bote	250 ml 1000 ml

DATOS DE BASE DEL PRODUCTO

Todos los datos técnicos recogidos en esta hoja se basan en ensayos de laboratorio. Las medidas de los datos actuales pueden variar por circunstancias fuera de nuestrocontrol.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE

Para información y recomendaciones sobre la correcta manipulación, almacenamiento y eliminación de residuos de los productos químicos, los usuarios deben referirse a la actual hoja de seguridad que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relativos a la seguridad.

NOTA LEGAL

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidadde acuerdo con el uso que se le quiere dar. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro.Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada e las Hojas de Datos de Producto local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite.